

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Cinta Adhesiva de aluminio de alto desempeño con un respaldo de 2.8 mil de espesor.

Cinta de aluminio de grado superior para la industria aire acondicionado, refrigeración, electrodomésticos, automotriz; cumple con las normas U.L. 746C, U.L. 723, F.A.R. 25.853(a).

Resistente a la flama, al medio ambiente, a la humedad, a los rayos UV, resistente a químicos, térmicamente conductivo; esta cinta es útil en proceso de calentamiento o enfriamiento, excelente como medio de reflexión de luz y es altamente conformable.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Resistente a la flama, humedad, rayos UV y químicos.
- Térmicamente conductiva para procesos de calentamiento o enfriamiento.
- Excelente como medio de reflexión de luz.
- Altamente conformable.

INDUSTRIAS

Aeroespacial, Electrodomésticos, Automotriz, Construcción, Electrónicos, Industria general, Metalmecánica, Militar y Gobierno, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Vehículos de especialidad, Transportes.



PRESENTACIÓN

Rollo · Longitud 54.86 m
Anchos: 12.7 / 25.4 / 50.8 / 76.2 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alargamiento para Quiebre	6 Percent
Ancho (métrico)	12.7 mm, 25.4 mm, 50.8 mm, 76.2 mm
Clave Regulatoria	AD-00193
Espesor del Respaldo (SI)	0.07 mm
Espesor Total sin Revestimiento	0.12 mm
Forma del Producto	Rollo
Grosor (métrico)	0.12 mm
Liner primario	Película de Fácil Liberación
Longitud (métrico)	54.86 m
Material del Respaldo	Hoja de Aluminio

Marca	3M™
Número de Contrato Gobierno EE.UU.	GS-15F-1429H
Número de Parte Nacional	7510007207516, 7510008064669, 7510011067776, 7510008168077, 7510015378040
Resistencia a la Tensión (SI)	525
Temperatura Máxima de operación	149 °C
Tipo de Adhesivo	Acrílico
Vida Útil	24 Mes
Normas	U.L. 746C · U.L. 723 · F.A.R. 25.853(a)

NOTA: La información aquí proporcionada está basada en el conocimiento actual del producto, se proporciona como guía y descripción del mismo y no constituye garantía de nuestra parte y no nos hace responsables por ningún aspecto o alcance. Para determinación de uso el usuario debe hacer las pruebas correspondientes.