

BARNIZ DIELECTRICO PARA MOTORES

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN

Barniz que sirve de aislante y puede secar inclusive al aire libre
Es de tipo alquidalico modificado estirenado y con fenol.

CARACTERISTICAS

Su clasificación en cuanto a térmicamente como "F" o para resistir hasta 160 grados centígrados
El secado es al aire libre, así como considerar también estar en un ambiente de baja temperatura de 60 grados centígrados para su secado

Por sus componentes se recomienda ampliamente para;

- Impregnación de equipos eléctricos en general
- Acabado final, anticorrosivo por excelencia
- Resiste atmosferas corrosivas
- Aceite caliente
- Altas temperaturas
- Humedad

ESPECIFICACIONES

- Seca al tacto de 10 a 12 minutos
- Duración máxima es después de 12 horas, dependiendo de la temperatura ambiente del exterior.
- Se puede hornear para hacer más rápido el trabajo (hasta 60 grados centígrados, con un tiempo máximo de 15 a 20 minutos)

PROPIEDADES FÍSICAS

- Viscosidad en copa Ford No. 4 90-120
- Sólidos en porcentaje 50-54
- Densidad relativa 0.900-1.05

PROPIEDADES ELECTRICAS

- Resistencia en seco 3500-4000 VPM
- Resistencia en húmedo 2500-3000 VPM



PRECAUCIÓN

Mantener en lugares ventilados, mantener fuera del alcance de los niños

